

ARMOPRIMER 200®

Promotore d'adesione per sistemi epossidici e poliuretanic

DESCRIZIONE

Armoprimer 200 è formulato con resine epossidiche disperse in solvente ad elevata fluidità. Il veicolo solvente permette alla resina epossidica di entrare in profondità in qualsiasi tipo di supporto poroso, impregnando e consolidando lo stesso, quali calcestruzzo, pavimenti industriali, etc.

CAMPI D'IMPIEGO

Armoprimer 200 è impiegato per:

- cicli di verniciatura a resina;
- pavimentazioni sintetiche;
- consolidante superficiale di supporti porosi;
- consolidante ed impermeabilizzante per pavimentazioni esterne;
- antipolvere;

VANTAGGI

- Facilità di messa in opera;
- penetrazione nel supporto;
- impermeabilizzazione e consolidamento delle superfici trattate;
- la struttura reticolare, tipica delle resine epossidiche, avvolge e salda intimamente tutti i materiali componententi il supporto conferendo notevoli resistenze superficiali ai manufatti ove il Primer è stato applicato.

DATI TECNICI

Peso specifico	0,9 Kg/lt
Tempo di lavorabilità	90 minz
Indurimento al tatto a 20 °C	18 h
Indurimento totale a 20 °C	7 gg
Temperatura minima di applicazione	+ 10°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Omogeneizzare i due componenti ciascuno nel proprio contenitore; versare il componente B (indurente) nel componente A (base). Miscelare per 3/5 minuti con trapano e dispersore a basso numero di giri. Armoprimer 200 può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo.

CONSUMI

150-300 g./m² per mano in funzione della porosità e delle irregolarità del supporto. Evitare l'applicazione di un'eccessiva quantità di Armoprimer 200 in quanto il solvente non avrebbe il tempo necessario ad evaporare con conseguenti inadeguate prestazioni del prodotto.

CONFEZIONI

Fustini. Per le quantità fare riferimento alle indicazioni sulle confezioni.

PRECAUZIONI

Proteggere le mani con guanti, usare occhiali per proteggere gli occhi da eventuali spruzzi che provocano irritazioni agli occhi. Ventilare i locali. Non fumare.

IMMAGAZZINAGGIO

Armoprimer 200 si conserva negli imballi originali ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Primerizzazione di supporti porosi.

Specifica tecnica

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un primer epossidico altofluido in grado di garantire un ottimo aggrappo ai successivi cicli in resina, tipo Armoprimer 200. Il prodotto viene applicato a pennello, rullo, spruzzo per complessivi 200-300 g./m².