

ARMOSIS®

Protettivo idrorepellente per paramenti murari

DESCRIZIONE

ARMOSIS è un idrorepellente protettivo impregnante trasparente a base di silossani per la protezione esterna di superfici in muratura ed in calcestruzzo.

CAMPI D'IMPIEGO

ARMOSIS possiede una elevata penetrazione ed una elevata capacità idrofobica, duratura nel tempo. Viene impiegato su mattone, pietra naturale, intonaco, tufo, calcestruzzo.

VANTAGGI

Rilevante effetto idrofobizzante.
Elevata capacità di penetrazione anche a bassa porosità del supporto.
Assenza di film superficiali.
Elevata traspirabilità.
Assenze di alterazioni superficiali ottiche e cromatiche.
Ottima durabilità agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

Peso specifico	0,86 g/cm ³
Viscosità a 20°C	25-30 cps
Rid. perm. vap. DIN 52615	≤5%
Prova di gelività	≥20 cicli
Riduzione assorbimento d'acqua	≥75%
Riduzione assorbimento ione cloro	≥70%
Penetrazione media del prodotto	8 mm
Temperatura minima di applicazione	5°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Pulire la superficie da trattare da oli, grassi, polvere e da materiali incoerenti.
Applicare il prodotto omogeneamente sulla superficie in una o più mani, a seconda del grado di assorbimento, a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.
Proteggere gli infissi, vetri e parti metalliche prima dell'applicazione.

CONSUMI

150-250 g/m².

COLORE

Trasparente - incolore.

CONFEZIONI

ARMOSIS taniche da 4 e 20 kg, fusti da 165 kg.

PRECAUZIONI

Non applicare ARMOSIS su superfici bagnate o fortemente umide. Evitare l'applicazione nelle ore calde nel periodo estivo o, se applicato a spruzzo, in presenza di vento.

Proteggere le mani con guanti; usare occhiali per proteggersi da eventuali spruzzi che provocano irritazioni agli occhi. Evitare il contatto con fiamme libere. Non fumare durante l'applicazione. Ventilare i locali.

IMMAGAZZINAGGIO

ARMOSIS si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto e riparato per almeno 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Trattamento idrorepellente per la protezione esterna di murature.

Specifiche tecniche

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un prodotto idrorepellente protettivo impregnante idoneo per il trattamento di mattone, intonaco, tufo, pietra, tipo ARMOSIS. Il prodotto a base di silossani in veicolo solvente sarà caratterizzato da un'elevata traspirabilità e dall'assenza di film ed alterazioni superficiali e verrà applicato in ragione di 150-250 g/m² a mezzo spruzzo a bassa pressione, pennello o rullo.