

# DACOTERM RINZAFFO F®

## Malta fibrata premiscelata per rinzaffo ad applicazione manuale

### DESCRIZIONE

DACOTERM RINZAFFO F è una malta di aggancio fibrorinforzata premiscelata della linea TR System, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, capace di realizzare ponti di aggancio tenaci e resistenti.

### CAMPI D'IMPIEGO

DACOTERM RINZAFFO F è specifico per interventi di coibentazione e risanamento su vecchie o nuove murature e calcestruzzo in abbinamento con il nostro intonaco coibente ergotermico DACOTERM EVOLUTION. DACOTERM RINZAFFO F si applica su supporti in mattoni pieni, pietra, miste, tufo, laterizio e calcestruzzo. Non applicare su supporti a contenuto di gesso.

### VANTAGGI

DACOTERM RINZAFFO F assicura un ottimo aggancio al supporto sottostante.

DACOTERM RINZAFFO F offre un ottimo aggancio al successivo intonaco.

### DATI TECNICI

Massa volumica apparente	1,3 kg/lt
Massa volumica malta fresca	2,0 kg/lt
Granulometria max.	2,5 mm
Acqua d'impasto	6,5/7,0 lt per sacco da kg 25
Temperatura di applicazione	+5°C/+35°C
Tempo di lavorabilità	1 ora
Tempo di inizio presa	2 ore
Tempo di fine presa	4 ore
Tempo minimo di stagionatura per la ricopertura	24 ore

### ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Il supporto deve essere compatto, privo di polvere, sali affioranti, parti incoerenti o in via di distacco.

Le murature in termolaterizio o particolarmente asciutte devono essere inumidite prima dell'applicazione.

Impastare DACOTERM RINZAFFO F in betoniera per circa 6 minuti usando acqua potabile in ragione di 6,5/7,0 litri per sacco da kg 25. Applicare con cazzuola senza frattazzare avendo cura di coprire completamente le superfici. Evitare il rapido essiccamento di DACOTERM RINZAFFO F che potrebbe avvenire per temperature troppo elevate, assorbimenti troppo rapidi del supporto etc. bagnando con acqua quanto basta per le prime 24 ore.

## CONSUMI

DACOTERM RINZAFFO F ca. 18 Kg/m<sup>2</sup> x cm di spessore

## COLORE

Grigio

## CONFEZIONI

DACOTERM RINZAFFO F sacco Kg 25. Bancali da kg 1200

## PRECAUZIONI

Non applicare con temperature < +5°C e > +35°C.

Non applicare in battuta di sole o con forte vento.

Non frattazzare.

Usare acqua potabile.

## IMMAGAZZINAGGIO

DACOTERM RINZAFFO F si conserva negli imballi originali ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Tipo di intervento

Rinzaffo di aggancio su murature vecchie e nuove e calcestruzzo per successivi cicli di intonacatura.

### Specifica tecnica

Esecuzione di rinzaffo tipo DACOTERM RINZAFFO F della linea TR System MAXFOR, capace di creare un aggancio chimico-fisico tra muratura sottostante e successivi cicli di intonacatura del tipo termico DACOTERM EVOLUTION. Il rinzaffo dovrà essere applicato sulla superficie omogeneamente per uno spessore non inferiore a 5 mm.