

# DACOTERM FINITURA®

## Rasante premiscelato per intonaci termici e deumidificati

### DESCRIZIONE

DACOTERM FINITURA è un prodotto premiscelato pronto all'uso della linea TR System, a base di calci idrauliche naturali, che mescolato con acqua, consente di ottenere una malta speciale protettiva, di facile applicazione e ad elevata traspirazione. Il prodotto conferisce alla muratura una finitura di pregevole effetto estetico.

### CAMPI D'IMPIEGO

DACOTERM FINITURA si applica quale strato di finitura altamente traspirante.  
DACOTERM FINITURA è la finitura ottimale per l'intonaco ergotermico DACOTERM EVOLUTION.

### VANTAGGI

Consistenza plastica.  
Garantisce una rapida posa in opera ed una facile finitura, con conseguente maggiore economicità.  
La particolare formulazione conferisce allo strato di finitura caratteristiche di elevata permeabilità al vapore.

### DATI TECNICI

Aspetto	polvere
Peso specifico apparente	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di lavorabilità a 20°C	80' ca.
Spessore consigliato	2-3 mm
Resa acqua d'impasto	30% ca.
Coefficiente di diffusione al vapore $\mu$ DIN 52615	10-12
Tempo di stagionatura minimo per la tinteggiatura	10 gg ca. e comunque con supporto asciutto
Temperatura di applicazione	+5° C ÷ + 30° C

### ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

DACOTERM FINITURA è un prodotto premiscelato pronto all'uso con la sola aggiunta di acqua d'impasto pari a 30 l. ca. per 100 Kg. di prodotto. La malta può essere preparata utilizzando una betoniera ad asse verticale od un trapano dotato di una asta miscelatrice. Utilizzando un mescolatore veloce, mescolare l'impasto continuamente per 3-5 minuti. Con un mescolatore lento, mescolare per 10 minuti senza interruzione e quindi applicare.

DACOTERM FINITURA può essere applicato a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Prima di procedere all'applicazione di DACOTERM FINITURA attenersi alle seguenti istruzioni:

se il supporto è già indurito, irruvidirlo leggermente e saturare con acqua, comunque evitando che in superficie vi sia ristagno. Se lo strato di intonaco sottostante è stato posto in opera di recente, attendere che sia adeguatamente stagionato (sopra l'intonaco termico DACOTERM EVOLUTION attendere 7 gg per cm di intonaco applicato). Per garantire la migliore adesione al supporto, applicare lo strato di rasante con frattazzo esercitando un'adeguata pressione. La finitura può essere eseguita a frattazzo, a spatola o a spugna. Proteggere dall'acqua piovana diretta e, in caso di forte ventilazione o di irraggiamento solare diretto, coprire con teli al fine di evitare una rapida essiccazione. Per non compromettere la traspirabilità del sistema si raccomanda l'uso di pitture colorate traspiranti al vapore acqueo da applicarsi su supporto asciutto, tipo SANOFARBE.

## CONSUMI

1,2 Kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.  
Mediamente 2-3 Kg/m<sup>2</sup>

## COLORE

DACOTERM FINITURA è disponibile nel colore nocciola.

## CONFEZIONI

DACOTERM FINITURA sacchi da 25 Kg. Bancali da Kg 1.400.

## PRECAUZIONI

Applicare DACOTERM FINITURA su superfici accuratamente inumidite.  
Mantenere umide le superfici dopo l'applicazione nelle prime 24 ore.  
Proteggere dal gelo.

## IMMAGAZZINAGGIO

DACOTERM FINITURA si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.

## VOCE DI CAPITOLATO

### Tipo di intervento

Rasatura di superfici di intonaco anche leggeri per successivi cicli di pitturazione.

### Specifiche tecniche

Fornitura e posa in opera, dopo accurata bagnatura del supporto, di un rasante premiscelato della linea TR System della Maxfor a base di calce idraulica tipo DACOTERM FINITURA, in ragione di ca. 1,2 Kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.

La rasatura stagionata dovrà essere sopraverniciabile con pitture ad elevata traspirabilità e sarà caratterizzata da una resistenza alla diffusione del vapore  $\mu$ , sec. DIN 52615, non superiore a 12.