

PAVIFLEX®

Impermeabilizzante elastico per superfici cementizie ed in fibro-amianto

DESCRIZIONE

Rivestimento elastico, a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Forma una guaina continua, dotata di buona adesione, specifica per superfici cementizie e per l'incapsulamento dell'amianto-cemento.

VANTAGGI

Forma un rivestimento elastico, non appiccicoso, ad alto spessore.

E' traspirante al vapore acqueo.

Di facile applicazione.

Mantiene inalterata la propria elasticità sia a basse che ad alte temperature.

Inattaccabile dai raggi U.V.

Può essere rinforzato con l'inserimento di tessuto non tessuto sintetico o di vetro.

Soddisfa i requisiti della legge 257.

CAMPI D'IMPIEGO

PAVIFLEX viene utilizzato per la realizzazione di rivestimenti elastici incapsulanti su cemento amianto e per l'impermeabilizzazione di superfici cementizie e di coperture.

Applicando PAVIFLEX in strati successivi, è possibile inserire strati di armatura (tessuto non tessuto, rete) che consentono la realizzazione di nuove coperture impermeabili ad alta resistenza.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,47 g/cm ³
Viscosità	21000 MPas
Pot life a 20°C	60 min
Tempo di primo indurimento a 20°C	3h
Tempo di completo indurimento a 20°C	7d
Adesione al supporto ASTM D 4541	1,5 MPa
Durezza SHORE A DIN 53505	60
Resistenza all'invecchiamento ASTM D 4587	> 1000 ore
Temperatura minima di applicazione	5°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Il supporto deve essere adeguatamente pulito, esente da polvere, parti friabili ed incoerenti ed asciutto.

Applicare primer 1S per superfici cementizie e primer 2S per amianto-cemento.

Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'applicazione. Diluire, se necessario, con acqua fino ad un max del 10%.

Applicare a mezzo rullo o spruzzo in due mani.

Per aumentare la resistenza al calpestio il prodotto può essere mescolato con un max di 15% di quarzo ventilato.

CONSUMI

PAVIFLEX 1-2 Kg/m²

COLORE

Vedere cartella tinte RAL disponibili.

CONFEZIONI

Fustini da Kg 20.

PRECAUZIONI

Evitare l'applicazione del prodotto su superfici ove possono formarsi ristagni d'acqua duraturi nel tempo.

Non applicare in giornate nebbiose o quando minaccia pioggia.

IMMAGAZZINAGGIO

PAVIFLEX si conserva negli imballi originali ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.

Proteggere dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Impermeabilizzazione o incapsulamento colorato di superfici cementizie e in fibro-amianto.

Specifiche tecniche

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di impermeabilizzante colorato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, incapsulante, tipo PAVIFLEX o similari su superfici cementizie o in amianto-cemento. Applicare, previo trattamento con idoneo primer, in ragione di 1-2 Kg/m² a mezzo rullo o spruzzo in due mani.