

PAVIFLOOR T®

Finitura trasparente protettiva per cicli in resina

DESCRIZIONE

Formulato poliuretano trasparente ad alta resistenza, idoneo per la protezione dei rivestimenti epossidici per pavimenti.

CAMPI D'IMPIEGO

PAVIFLOOR T è ideale per il trattamento antigraffio e di resistenza agli U.V. di rivestimenti in resina epossidica.

VANTAGGI

Ottima adesione.
 Ottima resistenza ai raggi U.V.
 Eccellente resistenza agli aggressivi acidi.
 Elevate resistenze all'abrasione.

DATI TECNICI

Peso specifico	0,9 g/cm ³
Viscosità a 20°C (DIN 53211, FORD N.4)	20 sec.
Tempo di primo indurimento a 20°C 65% U.R.	4 h
Tempo di completo indurimento a 20°C 65% U.R.	3 d
Adesione tester ASTM D 4541	> 2,5 MPa
Resistenza all'abrasione UNI 8298/9	20 mg
Temperatura minima di applicazione	5°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Dopo 24h dall'applicazione di un rivestimento in resina quale PAVIDUR, PAVIFLOW, applicare PAVIFLOOR T a mezzo rullo a pelo raso o spruzzo airless. Se necessario, diluire il prodotto con PAVISOL P fino ad un max del 20%. Applicare su supporti perfettamente asciutti e depolverati. Per vecchie pavimentazioni in resina carteggiare accuratamente con monospazzola (grana 60/80) e depolverare prima dell'applicazione del prodotto.

CONSUMI

PAVIFLOOR T: 100 g/m²

COLORE

Trasparente-opaco.

CONFEZIONI

Fustini. Per le quantità fare riferimento alle indicazioni sulle confezioni.

PRECAUZIONI

Non applicare PAVIFLOOR T quando l'umidità relativa risulti essere $\geq 70\%$.
Proteggere le mani con guanti di gomma, usare occhiali contro eventuali spruzzi di prodotto perché causano irritazioni agli occhi. Non fumare, né mangiare, né bere durante l'applicazione, ventilare i locali.

IMMAGAZZINAGGIO

PAVIFLOOR T si conserva negli imballi originali ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.
Proteggere dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Protezione "antigraffio" e anti U.V. per pavimentazioni in resina epossidica.

Specifica tecnica

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di un formulato poliuretanico trasparente opaco con funzione "antigraffio" e anti U.V. tipo PAVIFLOOR T quale strato di finitura per pavimentazioni in resina epossidica.

L'applicazione sarà a mezzo rullo o spruzzo per un consumo di 100 g/m².