

SANOCOLOR®

Rivestimenti minerali base calce

DESCRIZIONE

Rivestimenti minerali ecologici, in pasta, colorati, a base di grassello di calce stagionato, inerti selezionati e pigmenti minerali.

Specifici per la decorazione di superfici esterne ed interne.

Disponibili nelle versioni: RF - rivestimento fine
RM - rivestimento medio
RG - rivestimento grosso
MRM - marmorino (finitura liscio-lucida)

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione ad effetto rustico o liscio di superfici esterne o interne sia su nuove murature che nel recupero dei centri storici.

Comunque su intonaci a calce o bastardi (calce - cemento).

VANTAGGI

SANOCOLOR assicura:

- Una finitura di pregio in sintonia con le tradizioni decorative.
- Sfumature di tinta sono caratterizzazioni tipiche di SANOCOLOR
- Massima traspirazione.
- Colori minerali.
- Ottima adesione al supporto.
- Ottima protezione contro gli agenti atmosferici.
- Facilmente applicabile.
- Sostitutivo anche della malta fine nei tipi RM/RG.

DATI TECNICI

| | <i>Sanocolor RF</i> | <i>Sanocolor RM</i> | <i>Sanocolor RG</i> | <i>Sanocolor MRM</i> |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Granulometria | 0-08 | 0-1.2 | 0-1.5 | 0-08 |
| Peso specifico | 1.7 kg./l | 1.7 kg./l | 1.7 kg./l | 1.6 kg./l |
| Ph | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Intervallo tra le mani | 12/24 ore | ----- | ----- | 12/24 ore |
| Resistenza diffusione | | | | |
| Vapore μ | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 |
| Indurimento totale | 28 gg. | 28 gg. | 28 gg. | 28 gg. |

ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO

- Applicare SANOCOLOR su intonaci a calce o in malta bastarda (calce-cemento).
- L'intonaco di sottofondo è bene sia stagionato (almeno 3 settimane nella stagione calda).
- Un'applicazione "anticipata" può portare a naturali fenomeni di "sbiancatura" o macchiatura della cromia.
- Vecchi intonaci, anche se in buono stato di conservazione dovranno essere ripuliti, mediante spazzolatura meccanica o idrolavaggio, da ogni possibile traccia di vecchie pitture e/o rivestimenti.
- Parti non ben ancorate o ammalorate dovranno essere rimosse e sostituite con nuove malte a base calce e/o calce-cemento.
- Supporti sferinanti dovranno essere preventivamente trattati con una mano di fondo consolidante (Sanofix diluito 1:6 con H2O) con un consumo di SANOFIX pari a 30gr/mq.
- Mescolare accuratamente SANOCOLOR prima dell'applicazione.
- Bagnare abbondantemente il supporto con acqua.
- Stendere uniformemente SANOCOLOR con spatola in acciaio inox per poi lavorarlo in senso rotatorio con un frattazzino di spugna (per ottenere l'effetto rustico nei tipi RF/RM/RG).
- Nel caso del tipo RF è bene che venga applicato in due mani.
- Sanocolor MRM (marmorino) deve essere applicato in 2 strati a basso spessore 500-600gr/mq per mano.

Volendo ottenere una superficie lucida; lisciare energicamente Sanocolor MRM con frattone inox asciutto e pulito.

- Nelle applicazioni esterne con SANOCOLOR MRM, per rendere la superficie idrorepellente e conseguentemente più resistente all'aggressione ambientale, si consiglia una mano a saturazione con ARMOSIS, idrorepellente specifico al caso.

- Nelle applicazioni all'interno con SANOCOLOR MRM è possibile una lucidatura finale impiegando cera neutra a tampone.

FINITURE/SUPPORTI/CONSUMI e numero di mani consigliate

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| - SANOCOLOR RF | (intonaco rabbottato finito a malta fine) | ~3 kg/mq in 2 mani |
| - SANOCOLOR RM | (intonaco rabbottato) | ~3 kg/mq in 1 mano |
| - SANOCOLOR RG | (intonaco rabbottato) | ~5 kg/mq in 1 mano |
| - SANOCOLOR MRM | (intonaco rabbottato finito a malta fine) | ~1.2 kg/mq in 2 mani |

COLORE

Vedi cartella colori.

CONFEZIONI

Secchielli kg. 25

PRECAUZIONI

- Non lavorare con temperature $< +5^{\circ}\text{C}$ $> +30^{\circ}\text{C}$.
- Sfumature di tinta sono caratterizzazioni tipiche del SANOCOLOR.
- Su superfici estese eseguire le giunzioni in corrispondenza dei giunti e/o dei pluviali.
- Non applicare su supporti trattati con pitture o rivestimenti sintetici.
- Non applicare su supporti inconsistenti o sfarinanti.
- Utilizzare un unico lotto di produzione per singolo lavoro.
- Il prodotto è alcalino: se impiegato in modo corretto non produce effetti nocivi, si consiglia comunque l'uso di idonei protettivi su occhi e mani.

IMMAGAZZINAGGIO

1 anno nelle confezioni originarie e protetto dal caldo e dal freddo.

VOCI DI CAPITOLATO

Tipo d'intervento

Decorazione minerale di facciate.

Specifiche tecnica

Decorazione minerale traspirante di intonaci esterni e/o interni mediante applicazione di idonea pasta colorata, pronta all'uso, costituita da grassello di calce a lunga stagionatura, da inerti selezionati e da pigmenti minerali quale SANOCOLOR della Maxfor nei tipi RF/RM/RG/MRM

Da applicarsi per un totale consumo di:

| | | |
|--------------|----------|------------|
| ~ 3 kg/mq. | TIPO RF | in 2 mani. |
| ~ 3 kg/mq. | TIPO RM | in 1 mano. |
| ~ 4 kg/mq. | TIPO RG | in 1 mano. |
| ~ 1.2 kg/mq. | TIPO MRM | in 2 mani |

Supporti sfarinanti o disomogenei saranno preparati con una mano di SANOFIX diluito 1:6 con acqua. Con 1 kg di SANOFIX (da diluire) si realizzano 30 mq.