

SANOCOLOR PITTURA®

Pittura minerale colorata al grassello di calce per interni ed esterni altamente permeabile al vapore

DESCRIZIONE

Pittura minerale colorata ecologica a base di grassello di calce a lunga stagionatura, pigmenti minerali stabili alla luce ed additivi specifici. Specifico per la decorazione di superfici interne od esterne.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione e decorazione permeabile al vapore di superfici interne od esterne sia di nuove costruzioni ma soprattutto nel recupero del centro storico, delle vecchie murature dove è apprezzabile riscoprire gli effetti cromatici delle calci. Comunque su intonaci a calce o in malta calce-cemento rifiniti a malta fine. In tutti i casi dove si voglia coniugare protezione con igienità della muratura.

VANTAGGI

SANOCOLOR PITTURA assicura:

Una finitura ecologica

L'effetto decorativo delle antiche pitturazioni a calce.

Sfumature di tinta che sono caratterizzanti di tale decorazione.

Idoneità per superfici interne o esterne.

Pigmenti minerali.

Ottima copertura.

Eccellente permeabilità al vapore (600 gr/mq/24 ore).

Igienità alle strutture trattate.

DATI TECNICI

Peso specifico	1.5 kg/l
PH	14
Trasmissione vapore acqueo	600 gr/mq/24ore
Tempo di intervallo/mani	min. 2-6 ore max 12 ore
Asciutto in profondità	24 ore

ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO

Preparazione

Il supporto, se nuovo sarà necessariamente stagionato, pulito, coesivo, uniformemente assorbente. Se preesistente dovrà essere risanato e ripristinato; non presenterà tracce di vecchie pitture o di altri prodotti a pellicola. Polvere e/o incrostazioni saranno eliminate mediante spazzolatura meccanica, e/o lavaggio con H₂O a pressione. Il supporto prima della decorazione dovrà essere preventivamente bagnato; in caso di forte assorbenza o di temperature elevate, bagnare già abbondantemente con acqua la sera precedente all'applicazione. In caso di supporti preesistenti e sfarinati, migliorare la coesione superficiale con una mano di SANOFIX diluito 1: 6 con H₂O.

Applicazione

Fondi nuovi

1. Bagnare accuratamente.
2. Applicare SANOCOLOR PITTURA a pennello in n°2 mani incrociate, intervallate da 4 a 12 ore diluendo il prodotto con acqua potabile in ragione del 15% al 30% in funzione delle necessità.

Fondi vecchi

1. Bagnare accuratamente.
2. Trattamento fissativo delle superfici con una mano di SANOFIX diluito 1:6 con acqua dando poi continuità con SANOCOLOR PITTURA.
3. Applicare SANOCOLOR PITTURA a pennello in n° 2 mani incrociate, intervallate da 4 a 12 ore diluendo il prodotto con acqua potabile in ragione del 15% al 30% in funzione delle necessità.

NB.: Non utilizzare mai il prodotto già diluito il giorno prima.

CONSUMI

0.5 kg/mq (totale in due mani).

COLORE

Vedi cartella colori.

CONFEZIONI

Secchielli kg. 25.

IMMAGAZZINAGGIO

1 anno nelle confezioni originarie e protetto dal caldo e dal freddo.

VOCI DI CAPITOLATO

Tipo d'intervento

Decorazione minerale di facciate o di interni.

Specifiche tecniche

Decorazione minerale traspirante di intonaci interni o esterni con pittura a base di grassello di calce a lunga stagionatura in grado di permettere un passaggio di vapore non inferiore a 600gr/mq/24 ore quale SANOCOLOR PITTURA della Maxfor. Applicato in n°2 mani incrociate intervallate da 4 a 12 ore, opportunamente diluito con acqua (15-30%).

Supporti sfarinati saranno pretrattati con una mano di SANOFIX diluito 1: 6 CON H₂O

Consumi: 1 kg SANOCOLOR PITTURA realizza 2 mq.

1 kg SANOFIX (da diluire) realizza 30 mq.