

SANOCRIL®

Pittura protettiva per esterni ad elevata traspirabilità

DESCRIZIONE

Pittura lavabile per esterni ad elevata traspirabilità idonea per la protezione e decorazione di superfici intonacate e cementizie in genere.

CAMPI D'IMPIEGO

SANOCRIL è un rivestimento decorativo a basso spessore ad effetto opaco-vellutato, di ottima qualità, con effetto decorativo-protettivo di superfici murarie intonacate e cementizie in genere. Particolarmente indicato nei trattamenti di risanamento murario.

VANTAGGI

Pittura con ottime caratteristiche di impermeabilità nel tempo.
Elevata resistenza ai raggi U.V. e quindi stabilità dei colori.
Buona traspirabilità. Indicata anche nei cicli di risanamento a base di SANOSAN.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,6 g/cm ³
Viscosità a 20°C	tixotropica
Fuori polvere a 20°C	50 min.
Dilavamento a 20°C	non dilavabile dopo 12 h dall'applicazione
Indurimento completo a 20°C	12 h
Temperatura di applicazione	> 5°C, < 35°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

Depolverare le superfici da trattare, pulire da oli e grassi ed eliminare i materiali incoerenti o vecchie pitture in fase di distacco. Eventuali vecchie pitture ben ancorate alle superfici devono essere isolate mediante l'applicazione di una mano di fondo PRIMER.

SANOCRIL deve essere applicato in due mani successive: la prima con diluizione del 30% in peso con acqua, la seconda con il 15-20% a distanza di almeno 12 h dalla prima. SANOCRIL può essere applicato mediante pennellessa, rullo, spruzzo airless.

CONSUMI

SANOCRIL 400-500 g/m².

COLORE

Come da cartella colori.

CONFEZIONI

SANOCRIL fustini. Per le quantità fare riferimento alle indicazioni sulla confezione.

PRECAUZIONI

Non applicare SANOCRIL in giornate piovose, in presenza di vento e/o su pareti esposte al sole.

IMMAGAZZINAGGIO

SANOCRIL si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto e riscaldato per almeno 12 mesi. Proteggere dal gelo.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Trattamento protettivo-decorativo di superfici intonacate a civile.

Specifica tecnica

Fornitura e posa in opera, previa idonea preparazione del supporto, di pittura protettiva-decorativa, tipo SANOCRIL caratterizzata da elevata stabilità cromatica ai raggi U.V., impermeabilità all'acqua, buona traspirabilità al vapore d'acqua. La pittura verrà applicata in due mani successive ed in ragione di 400-500 g/m² a mezzo pennellessa, rullo, spruzzo airless.