

# SANOFARBE PITTURA®

**Pittura silossanica altamente traspirante, resistente, idrorepellente**

## DESCRIZIONE

Idropittura murale silossanica per esterni, di massima traspirazione ed idrorepellenza. A base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti stabili, cariche ed additivi specifici. Assicura il massimo grado di protezione essendo efficace, duratura ed autopulente.

## CAMPI D'IMPIEGO

Su superfici esterne

Sia su nuove costruzioni che nel recupero delle vecchie murature ovunque si voglia, sottolineando le permeabilità al vapore, garantire una protezione duratura, stabile alla luce, ed efficace grazie anche alla sua idrorepellenza.

Particolarmente indicata su interventi di deumidificazione e coibentazione (intonaci SANOSAN-DACOTERM) dove si esaltano i concetti di protezione e di permeabilità al vapore.

Specifico su malte calce-cemento, pietra naturale, calcestruzzo, vecchi intonaci purché ben portanti.

## VANTAGGI

SANOFARBE PITTURA assicura:

- Uno dei massimi gradi di protezione ottenibili valorizzato dalle capacità di idrorepellenza ed autopulenza.
- Un' ottima capacità di adesione e copertura.
- Il mantenimento di un alto potere traspirante.
- Una finitura omogenea con cromia "morbida".
- Stabilità dei pigmenti alla luce.
- Uno specifico alto grado di resistenza all'ambiente esterno.
- Igienità delle strutture trattate.
- Prodotto a base d'acqua, di grande facilità applicativa.

## DATI TECNICI

Peso specifico	1,6 kg/l
Intervallo minimo tra le mani	4h
Essiccazione	6-8h a temperatura ~ 20°C
Resistenza all'ambiente	oltre 5000 cicli Gardner
Temperatura d'applicazione	>5°C <35°C
Umidità relativa d'applicazione	meglio se inferiore al 75%

## ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO

Preparazione

- Le superfici dovranno essere pulite, esenti da ogni eventuale deposito.

Gli intonaci dovranno essere stagionati ed asciutti.

Sia con nuovi intonaci ma soprattutto nel caso di vecchi supporti "sfarinati" o particolarmente assorbenti o ad assorbenza differenziata è necessaria l'applicazione di una prima mano di SANOFARBE primer, in grado uniformando gli assorbimenti, di garantire l'omogeneità della successiva "cromia" di finitura SANOFARBE primer migliora inoltre il grado di aggancio al supporto.

- Applicare SANOFABER primer con cura, trattando uniformemente tutte le superfici
- Applicare SANOFARBE PITTURA in n°2 mani con un minimo intervallo di 4 ore.
- SANOFARBE PITTURA deve essere diluito con acqua: la 1°mano al 25%.  
la 2°mano al 20%.

## CONSUMI

0,4-0,5 kg/mq totale in due mani in funzione al supporto.

## COLORE

Vedi cartella colori.

## CONFEZIONI

Latte kg 25.

## RACCOMANDAZIONI

Applicare con temperature comprese tra +5°C e +35°C, con umidità relative possibilmente non superiori al 75%.

Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, forte vento, fumi, polvere.

## IMMAGAZZINAGGIO

1 anno in luogo fresco e asciutto e al riparo dal gelo.

## VOCI DI CAPITOLATO

### Tipo d'intervento

Decorazione con pittura idrosilossanica.

### Specificazione tecnica

Decorazione di ottima copertura e stabilità, avente elevato potere traspirante ed idrorepellente non inferiore a SANOFARBE PITTURA della MAXFOR S.r.l.

Su supporti sfarinanti e/o con assorbimento disomogeneo è necessario l'impiego di una mano di SANOFARBE PRIMER.

SANOFARBE PRIMER	1 mano ~ 150 gr/mq
SANOFARBE PITTURA	2 mani ~ 400/500 gr/mq