

SANOSAN FINITURA®

Rasante premiscelato per intonaci macroporosi, deumidificati e termici

DESCRIZIONE

SANOSAN FINITURA è un prodotto premiscelato pronto all'uso, a base di calci idrauliche naturali, che mescolato con acqua, consente di ottenere una malta speciale protettiva, di facile applicazione e ad elevata traspirazione. Il prodotto conferisce alla muratura una finitura di pregevole effetto estetico.

CAMPI D'IMPIEGO

SANOSAN FINITURA si applica quale strato di finitura altamente traspirante.

SANOSAN FINITURA è la finitura ottimale per l'intonaco macroporoso linea SANOSAN, il sistema più completo ed efficace per il risanamento delle murature umide.

SANOSAN FINITURA è particolarmente idoneo come strato di finitura per l'intonaco ergotermico DACOTERM.

VANTAGGI

Consistenza plastica.

Garantisce una rapida posa in opera ed una facile finitura, con conseguente maggiore economicità.

La particolare formulazione conferisce allo strato di finitura caratteristiche di elevata permeabilità al vapore.

DATI TECNICI

Aspetto	polvere
Peso specifico apparente	1,2 g/cm ³
Tempo di lavorabilità a 20°C	80' ca.
Spessore consigliato	2-3 mm
Resa acqua d'impasto	30% ca.
Coefficiente di diffusione al vapore μ DIN 52615	10-12
Tempo di stagionatura minimo per la tinteggiatura	10 d ca. e comunque con supporto asciutto
Temperatura di applicazione	5°C - 30°C

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO

SANOSAN FINITURA è un prodotto premiscelato pronto all'uso con la sola aggiunta di acqua d'impasto pari a 30 l. ca. per 100 Kg. di prodotto. La malta può essere preparata utilizzando una betoniera ad asse verticale od un trapano dotato di una asta miscelatrice. Utilizzando un mescolatore veloce, mescolare l'impasto continuamente per 3-5 minuti. Con un mescolatore lento, mescolare per 10 minuti senza interruzione e quindi applicare.

SANOSAN FINITURA può essere applicato a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Prima di procedere all'applicazione di SANOSAN FINITURA attenersi alle seguenti istruzioni:

se il supporto è già indurito, irruvidirlo leggermente e saturare con acqua, comunque evitando che in superficie vi sia ristagno. Se lo strato di intonaco sottostante è stato posto in opera da poche ore, attendere che sia iniziata la fase di presa. Per garantire la migliore adesione al supporto, applicare lo strato di rasante con frattazzo esercitando un'adeguata pressione. La finitura può essere eseguita a frattazzo, a spatola o a spugna. Proteggere dall'acqua piovana diretta e, in caso di forte ventilazione o di irraggiamento solare diretto, coprire con teli al fine di evitare una rapida essiccazione. Per non compromettere la traspirabilità del prodotto si raccomanda l'uso di pitture colorate traspiranti al vapore acqueo da applicarsi su supporto asciutto.

CONSUMI

1,2 Kg/m² per mm di spessore.

COLORE

SANOSAN FINITURA è disponibile nei colori bianco e nocciola.

CONFEZIONI

SANOSAN FINITURA sacchi da 25 Kg.

PRECAUZIONI

Applicare SANOSAN FINITURA su superfici accuratamente inumidite.
Mantenere umide le superfici dopo l'applicazione nelle prime 24 ore.
Proteggere dal gelo.

IMMAGAZZINAGGIO

SANOSAN FINITURA si conserva negli imballi originali sigillati ed in ambiente asciutto per almeno 12 mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Tipo di intervento

Rasatura di superfici di intonaco, in particolar modo nei cicli deumidificanti tipo SANOSAN e SANOSAN R e nei cicli di applicazione dell'intonaco ergotermico tipo DACOTEM.

Specifiche tecniche

Fornitura e posa in opera, dopo accurata bagnatura del supporto, di un rasante premiscelato a base di calce idraulica tipo SANOSAN FINITURA, in ragione di 1,2 Kg/m² per mm di spessore.

Tale prodotto dovrà essere sopraverniciabile con pitture ad elevata traspirabilità e sarà caratterizzato da una resistenza alla diffusione del vapore, sec. DIN 52615, non superiore a μ 12.